

	Declaração de Desempenho N.º 1017 IBIV / Ibero	Revisão: 12
---	---	----------------

Código de identificação único do produto-tipo: 1017 IBIV Fabricante: Iberobrita Produtora de Agregados, sa; Rua de Ansião, 3100-474 Pombal Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): sistema 2+ Inspeção inicial da unidade fabril e do controlo da produção em fábrica; e o acompanhamento, a apreciação e a avaliação contínuos do controlo da produção em fábrica. Norma harmonizada: EN 12 620:2002+A1:2008; EN 13 043:2002+EN 13 043:2002/AC:2004; EN 13 242:2002+A1:2007 Organismo notificado: SGS n.º 1029
--

Desempenho declarado do agregado - Brita 11/22 IB4		NP EN 12 620	NP EN 13 043	NP EN 13 242
Características essenciais				
Dimensão das partículas				
Designação (d/D)		11/22	11/22	11/22
Granulometria		G _{C85/20}	G _{C85/15} / G _{NR}	G _{C85-15} / G _{TNR}
		Fuso adotado	Fuso adotado	Fuso adotado
		45 mm	100	100
		31,5 mm	98-100	98-100
		22,4 mm	85-99	85-99
		11,2 mm	0-15	0-15
		5,6 mm	0-2	0-5
Forma das partículas do agregado grosso				
Índice de achatamento		F _{I15}	F _{I15}	F _{I20}
Índice de forma		NPD	NPD	NPD
Percentagem de partículas esmagadas e partidas**		--	C _{100/0}	C _{90/3}
Limpeza				
Teor de finos		f _{1,5}	f ₂	f ₂
Equivalente de areia		NPD	--	NPD
Azul de metileno		NPD	MB _{FNT}	NPD
Resistência à fragmentação do agregado grosso		LA ₃₅	LA ₄₀	LA ₃₅
Massa volúmica das partículas secas na estufa, secção 8		2,68 ^{±0,05} Mg/m ³	2,68 ^{±0,05} Mg/m ³	2,68 ^{±0,05} Mg/m ³
Absorção de água, secção 8		0,5 ^{±0,2} %	0,5 ^{±0,2} %	0,5 ^{±0,2} %
Estabilidade volumétrica - retração por secagem*		< 0,075%(aceite)	--	--
Composição / teor				
Enxofre total*		< 0,1%(aceite)	--	S ₁
Sulfatos solúveis em ácido*		AS _{0,2}	--	AS _{0,2}
Teor em cloretos*		< 0,001%	--	--
Teor em húmus*		mais claro(aceite)	--	mais claro(aceite)
Contaminantes orgânicos leves*		< 0,1%	m _{LP0,1}	< 0,1%
Baridade		1,4 Mg/m ³	1,4 Mg/m ³	1,4 Mg/m ³
Descrição petrográfica* - descrição da rocha		100% de calcário, com forma subprismático a subdiscoidal, muito anguloso a subanguloso superfície rugosa/lisa		

Observações:

* Ensaio realizado com o objetivo de caracterizar a rocha

** Agregado obtido por britagem de maciço rochoso

Utilização prevista	NP EN 12620 - Agreg. p/ betão - corresponde à EN 12620.
	NP EN 13043 - Agreg. p/ misturas betuminosas e tratamentos superficiais para estradas, aeroportos e outras áreas de circulação - corresponde à EN 13043.
	NP EN 13242 - Agreg. p/ material não ligados ou tratados com ligantes hidráulicos utilizados em trabalhos de eng. civil e na const. rodoviária - corresponde à EN 13242.


O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Filipa de Jesus Gomes - Responsável pelo controlo da produção em fábrica dos agregados

PA3.Mod.07/0



(Em Pombal, em 15 de maio de 2024)