

 Iberobrita	Declaração de Desempenho N.º 26 IBV / Ibero	Revisão: 11
---	--	--------------------

Código de identificação único do produto-tipo: 26 IBV

Fabricante: Iberobrita Produtora de Agregados, sa; Rua de Ansião, 3100-474 Pombal

Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): sistema 2+

Inspeção inicial da unidade fabril e do controlo da produção em fábrica; e o acompanhamento, a apreciação e a avaliação contínuos do controlo da produção em fábrica.

Norma harmonizada: EN 12 620:2002+A1:2008; EN 13 043:2002+EN 13 043:2002/AC:2004; EN 13 242:2002+A1:2007; EN 13 139:2002+EN 13 139:2002/AC:2004.

Organismo notificado: Bureau Veritas n.º 1592

Desempenho declarado do agregado - Pó 0/2 IB V							
Características essenciais				NP EN 12 620	NP EN 13 043	NP EN 13 139	NP EN 13 242
Dimensão das partículas							
Designação (d/D)				0/2	0/2	0/2	0/2
Granulometria				G _F 85	G _F 85 / G _{TC} 20	aceite	G _F 85 / GT _F 20
		% declarada	Fuso adotado	Fuso adotado	Fuso adotado	Fuso adotado	Fuso adotado
	4 mm	100	100	100	100	100	100
	2 mm	90	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95
	1 mm	50	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70
	0,25 mm	20	0-45	--	0-45	--	--
	0,063 mm	13	8-18	10-16	8-18	9-17	9-17
Forma das partículas do agregado grosso							
Índice de achatamento				NPD	NPD	NPD	NPD
Índice de forma				NPD	NPD	NPD	NPD
Percentagem de partículas esmagadas e partidas				--	NPD	--	NPD
Limpeza							
Teor de finos				f ₁₆	f ₁₆	categoria 4	f ₁₆
Equivalente de areia				SE ≥ 30%	--	SE ≥ 30%	SE ≥ 30%
Azul de metileno				MB ≤ 10	MB _F 10	MB ≤ 10	MB ≤ 10
Resistência à fragmentação do agregado grosso				NPD	NPD	NPD	NPD
Massa volúmica das partículas secas na estufa, secção 9				2,68 ^{±0,05} Mg/m ³	2,68 ^{±0,05} Mg/m ³	2,68 ^{±0,05} Mg/m ³	2,68 ^{±0,05} Mg/m ³
Absorção de água, secção 9				0,4 ^{±0,2} %	0,4 ^{±0,2} %	0,4 ^{±0,2} %	0,4 ^{±0,2} %
Estabilidade volumétrica - retração por secagem*				< 0,075%(aceite)	--	--	--
Composição / teor							
Enxofre total*				< 0,1%(aceite)	--	< 0,04%(aceite)	S ₁
Sulfatos solúveis em ácido*				AS _{0,2}	--	AS _{0,2}	AS _{0,2}
Teor em cloretos*				< 0,001%	--	< 0,001%	--
Teor em húmus*				mais claro(aceite)	--	mais claro(aceite)	mais claro(aceite)
Contaminantes orgânicos leves*				< 0,1%	m _{LPC} 0,1	< 0,1%	< 0,1%
Baridade				1,6 Mg/m ³	1,6 Mg/m ³	1,6 Mg/m ³	1,6 Mg/m ³
Descrição petrográfica* - descrição da rocha				100% de calcário, com forma subprismático a subdiscoidal, muito anguloso a subanguloso superfície rugosa/lisa			

Observações:

* Ensaio realizado com o objetivo de caracterizar a rocha

Utilização prevista	NP EN 12620 - Agreg. p/ betão - corresponde à EN 12620.
	NP EN 13043 - Agreg. p/ misturas betuminosas e tratamentos superficiais para estradas, aeroportos e outras áreas de circulação - corresponde à EN 13043.
	NP EN 13139 - Agreg. p/ argamassa - corresponde à EN 13139.
	NP EN 13242 - Agreg. p/ material não ligados ou tratados com ligantes hidráulicos utilizados em trabalhos de eng. civil e na const. rodoviária - corresponde à EN 13242.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Filipa de Jesus Gomes - Responsável pelo controlo da produção em fábrica dos agregados

PA3.Mod.07/0

(Em Pombal, em 13 de maio de 2025)